

RAPPORTO DI PROVA

273547 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 18/06/19
Esecuzione prova: 06/11/19
Emissione rapporto: 25/11/19

FLORIAN LEGNO S.P.A.
VIA CASTELLANA 48/A
31039 RIESE PIO X (TV)
ITALIA

Denominaz.campione: Pannello rovere 3 strati, con multistrato centrale di betulla

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

Rilascio di formaldeide. Metodo della camera EN 717-1:2004

Prelievo eseguito da	Ditta richiedente
Data inizio prova	06/11/19
Data fine prova	22/11/19

Dimensione camera	0,225 m3
Condizioni di prova	23±0,5°C e 45±3% U.R.
Procedura analitica	Metodo Acetil Acetone
Campionamento	2 prelievi/giorno
Fattore di carico	1,0 ± 0,02 m2/m3

Descrizione del campione:

Spessore (mm)	19,7
Materiale	Parquet

Risultati:

	mg/m3	ppm
Steady state a 360 ore	0,025	0,020

Note:

- la conformità del prelievo alla procedura specificata dalla norma (par.7) viene garantita solo nel caso in cui esso venga dichiarato eseguito da tecnici del CATAS.
- campionamento non accreditato ACCREDIA
- according to BAnz AT 26.11.2018 B2, the result is = 0,040 ppm

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA**273547 / 2**Revisione: 0
Ricevimento campione: 18/06/19
Esecuzione prova: 15/07/19
Emissione rapporto: 23/07/19FLORIAN LEGNO S.P.A.
VIA CASTELLANA 48/A
31039 RIESE PIO X (TV)
ITALIA

Denominaz.campione: Pannello rovere 3 strati, con multistrato centrale di betulla

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

Concentrazione Pentaclorofenolo CEN/TR 14823:2003**MATERIALE** Parquet
CAMPIONAMENTO Eseguito dal richiedente
DATA DI CAMPIONAMENTO Sconosciuta**RISULTATI DELLA PROVA**

I valori riportati si riferiscono al campione secco.

PROVA N.	PENTACLOROFENOLO mg/Kg
1	< 0,8
2	< 0,8
MEDIA	< 0,8

LOD (limit of detection) = 0,8 mg/Kg

RECUPERO (%) 111

Il recupero non è stato utilizzato nel calcolo dei risultati.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.