

PRODUKTOVÝ LIST

Lepené lamelové dřevo

KATEGORIE VÝROBKŮ: spárovky (masivní desky)

DRUH DŘEVINY: jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior L.*)

VÝROBNÍ ZÁVOD: Din doo, Elda Dvoro Doo, Lipovljani Lignum Doo, Chorvatsko

ODSTÍN: přírodní barva jasanu

VLHKOST: 8 (±2) % pro třídu použití 1 – pro interiéry (UNI EN 322:1994)

POVRCHOVÉ OPRACOVÁNÍ: hrubost 100 zrn/cm²

LEPIDLA: vinylového typu **D3** (UNI EN 205:2016)

EMISE FORMALDEHYDU: třída E1 (UNI EN ISO 12460-3:2015)

POPIS

Jedná se o velmi pevné desky, které dokonale drží svůj tvar a jsou využívány v nábytkářském průmyslu na výrobky vysoké jakosti. K dispozici jsou následující typy: průběžná spárovka, napojovaná spárovka.

Průběžná spárovka

Masivní deska z průběžných lamel je vyrobena z podélně nenastavených lamel z jasanového masivu. Tloušťka: 20 až 45 mm. Šířka: od 300 do 1210 mm a další rozměry na vyžádání. Délka: od 800 do 3500 mm. Šířka lamely: od 40 do 120 mm.

Jakost:

- A: prakticky bez vad. Přípustná očka. Nepřípustná dřevní běl.
- B: přípustné suky do 15 mm. Přípustné stopy dřevní běli.
- CND: přípustné suky do 10 mm a přítomnost jádra bez omezení na obou stranách.

Napojovaná spárovka

Masivní deska z napojovaných lamel je vyrobena napojováním různých kousků dřeva, kde je lehce vidět jejich spoj slepením. Tloušťka od 20 do 45 mm. Šířka: 650–900–1210 mm a další rozměry na vyžádání. Délka: až do 5000 mm. Šířka lamel: od 40 do 70 mm.

Jakost:

- A: prakticky bez vad. Přípustná očka. Nepřípustná dřevní běl.
- B: přípustné suky do 15 mm. Přípustné stopy dřevní běli.
- CND: přípustné suky do 10 mm a přítomnost jádra bez omezení na obou stranách.

Jakost povrchu svrchní strany může být nastavena dle přání klienta a může tak být vytvořen kombinovaný typ desky.

CERTIFIKACE

Je možné si vyžádat panely s osvědčením podle **FSC®**.

POZNÁMKY

Panel splňuje všechny požadavky normy **UNI EN 13353-2011** „Masivní desky – požadavky“.

